






Cliente									
Artigo	Denominação comercial	Cor		Altura (m.m.)					
	Mohair OP22			30					
Tipo de tecido		Tecido de malha - superfície encaracolada							
<b>C a r a c t e r í s t i c a s      T é c n i c a s</b>									
Composição		Comprimento nominal da peça (m.)	Largura mín. útil (m)	g/m.linear +/-10%					
Fio de Base	100% poliéster	25	1,5	600					
Pêlo	100% poliester								
solidez tintorial			cores claras	cores escuras					
Normas utilizadas NBR ISO 105-E04/14 NBR ISO 105-X12/07	Determinação da solidez da cor ao suor	ácido	5	5					
		alcalino	5	5					
	Determinação da solidez da cor a fricção	seco	5	5					
		úmido	5	4/5					
Estabilidade dimensional (variação percentual)			comprimento (urdume)	largura (trama)					
norma utilizada NBR 10320/88	lavagem em máquina. Secagem em tambor rotativo		-1,56%	-0,36%					
	lavagem manual. Secagem na horizontal (ambiente)		-1,39%	-0,98%					
costurabilidade	tipo de máquina	tipo de ponto	ponto/cm	tipo de agulha	linha nº composição	composição do fio			
	reta ponto fixo	301	3,5 a 4,5 fechado 3,5 a 4,5 pesp.	ponta bola fina nº90/14 e 100/16	100% PES	----			
	overloque	504	3,5 a 4,5	ponta bola fina nº 90/14 e 100/16	Nº50 (TEX60) 100% PES	----			
	interloque	516	3,5 a 4,5	ponta bola fina nº90/14 a 100/16	Nº50 (TEX60) 100% PES	----			
<b>lavagem e passadoria      NBR 3758/2013</b>									
 Somente lavagem manual Manusear com cuidado		 Não usar alvejante a base de cloro		 Não secar em tambor		 Chapa da base do ferro com temperatura máxima 110°C		 Não limpar a seco Não remover manchas com solventes	
<p><i>A Pelican garante a qualidade do produto por 90 dias a partir da data de faturamento, desde que se observem as definições de uso acima.</i></p>									
<p>Assinatura do responsável:</p>									
<p>Data:</p>									