






Cliente									
Artigo	Denominação comercial	Cor			Altura (m.m.)				
	Veneza Classic 05B1				2				
Tipo de tecido		Tecido de malha - superfície low							
<b>C a r a c t e r í s t i c a s      T é c n i c a s</b>									
Composição		Comprimento nominal da peça (m.)		Largura mín. útil (m)		g/m.linear +/-10%			
Fio de Base	100% poliéster	35		1,7		410			
Pêlo	80% poliéster 20% acrílico								
<b>s o l i d e z    t i n t o r i a l</b>				<b>cores claras</b>		<b>cores escuras</b>			
Normas utilizadas NBR ISO 105-E04/14 NBR ISO 105-X12/07	Determinação da solidez da cor ao suor		ácido		5		5		
			alcalino		5		5		
	Determinação da solidez da cor a fricção		seco		5		5		
			úmido		5		5		
costurabilidade	normas utilizadas NBR13174/94 NBR9397/86 NBR13483/95	tipo de máquina	tipo de ponto	ponto/cm	tipo de agulha	linha nº composição	composição do fio		
		reta ponto fixo	301	4,0 a 5,0 fechado 4,0 a 5,0 pesp.	ponta bola fina nº80/12 e 90/14	Nº120 (TEX27) 100% PES	----		
		overloque	504	4,0 a 5,0	ponta bola fina nº 80/12 e 90/14	Nº120 (TEX27) 100% PES	----		
		interloque	516	4,0 a 5,0	ponta bola fina nº80/12 a 90/14	Nº120 (TEX27) 100% PES	----		
<b>l a v a g e m   e   p a s s a d o r i a      NBR 3758/2013</b>									
									
Somente lavagem manual Manusear com cuidado		Não usar alvejante a base de cloro		Não secar em tambor		Chapa da base do ferro com temperatura máxima 110°C		Limpeza a seco com todos os solventes listados para o símbolo P, restrições na adição de água e/ou ação mecânica e/ou temperatura durante limpeza e/ou secagem	
<i>A Pelican garante a qualidade do produto por 90 dias a partir da data de faturamento, desde que se observem as definições de uso acima.</i>									
Assinatura do responsável:									
Data:									