

Artigo Diamante 1022		Altura (mm) 8		Tipo de tecido Malha - pelúcia			
Gramatura 470 g/ml		(Tolerancia: +/-10%)					
Rendimento 2,13 m/Kg							
Armazenamento		<p>Os rolos devem ser colocados na horizontal e protegidos contra umidade e luz do sol. Podem ser empilhadas no sentido lenha cruzado, no máximo com cinco carreiras.</p>					
Sugestão de uso		Vestuário, calçados, artesanato, decoração, filtros industriais, forros					
Características Técnicas							
Composição		Comprimento nominal da peça (m)			Largura mínima útil (m)		
Fio de Base 100% poliéster		40			1,6		
Pêlo 85% poliéster 15% acrílico							
Estabilidade Dimensional (variação percentual)				Comprimento (urdume)		Largura (trama)	
Norma utilizada		Lavagem em máquina. Secagem em tambor rotativo			-3,35%		-4,15%
NBR 10320/88		Lavagem manual. Secagem na horizontal (ambiente)			-3,39%		-2,91%
Costurabilidade	normas utilizadas NBR13174/94 NBR9397/86 NBR13483/95	Tipo de máquina	Tipo de ponto	Ponto/cm	Tipo de agulha	Linha nº composição	Composição do fio
		reta ponto fixo	301	3,5 a 4,5 fechado 3,5 a 4,5 pesp.	ponta bola fina nº 100/16 e 110/18	Nº50 (TEX60) 100% PES	----
		overloque	504	3,5 a 4,5	ponta bola fina nº 100/16 e 110/18	Nº50 (TEX60) 100% PES	----
		interloque	516	3,5 a 4,5	ponta bola fina nº 100/16 e 110/18	Nº50 (TEX60) 100% PES	----
Lavagem e Passadoria NBR 3758/2013							
<p>Lavagem a mão Temperatura máxima 40°C</p>		<p>Não alvejar</p>		<p>Não secar em tambor</p>		<p>Secagem na horizontal a sombra</p>	
				<p>Temperatura máxima da base do ferro de 110°C sem vapor</p>		<p>Não limpar a seco</p>	
<p><i>A Pelican garante a qualidade do produto por 90 dias a partir da data de faturamento, desde que se observem as definições de uso acima.</i></p>							
						<p>SCAN ME</p>	