

Artigo	Altura (mm)	Tipo de tecido									
Mohair 1P22	30	Tecido de malha - superfície encaracolada									
Gramatura	624 g/ml (Tolerancia: +/-10%)										
Rendimento	1,60 m/Kg										
Armazenamento	<p>Os rolos devem ser colocados na horizontal e protegidos contra umidade e luz do sol. Podem ser empilhadas no sentido lenha cruzado, no máximo com cinco carreiras.</p>										
Sugestão de uso	Vestuário, calçados, artesanato, decoração, forros										
Características Técnicas											
Composição		Comprimento nominal da peça (m)	Largura mínima útil (m)								
Fio de Base	100% poliéster	25	1,5								
Pêlo	100% poliéster										
Estabilidade Dimensional (variação percentual)		Comprimento (urdume)	Largura (trama)								
Norma utilizada NBR 10320/88	Lavagem em máquina. Secagem em tambor rotativo	-1,56%	-0,36%								
	Lavagem manual. Secagem na horizontal (ambiente)	-1,39%	-0,98%								
Costurabilidade	normas utilizadas NBR13174/94 NBR9397/86 NBR13483/95	Tipo de máquina	Tipo de ponto	Ponto/cm	Tipo de agulha	Linha nº composição	Composição do fio				
		reta ponto fixo	301	3,5 a 4,5 fechado 3,5 a 4,5 pesp.	ponta bola fina nº90/14 e 100/16	100% PES	----				
		overloque	504	3,5 a 4,5	ponta bola fina nº 90/14 e 100/16	Nº50 (TEX60) 100% PES	----				
		interloque	516	3,5 a 4,5	ponta bola fina nº90/14 a 100/16	Nº50 (TEX60) 100% PES	----				
Lavagem e Passadoria				NBR 3758/2013							
<p>Lavagem a mão Temperatura máxima 40°C</p>		<p>Não alvejar</p>		<p>Não secar em tambor</p>		<p>Secagem na horizontal a sombra</p>		<p>Temperatura máxima da base do ferro de 110°C sem vapor</p>		<p>Não limpar a seco</p>	
<p>A Pelican garante a qualidade do produto por 90 dias a partir da data de faturamento, desde que se observem as definições de uso acima.</p>								<p>SCAN ME</p>			

