

Artigo Aurora 1AA2		Altura (mm) 5		Tipo de tecido Malha - urdume			
Gramatura		326 g/m²		(Tolerancia: +/-10%)			
Gramatura		490 g/ml		(Tolerancia: +/-10%)			
Rendimento		2,04 m/Kg					
Armazenamento		    Os rolos devem ser colocados na horizontal e protegidos contra umidade e luz do sol Podem ser empilhadas no sentido lenha cruzado, no máximo com cinco carreiras.					
Sugestão de uso		Vestuário, calçados, artesanato, decoração, forros					
Características Técnicas							
Composição		Comprimento nominal da peça (m)			Largura mínima útil (m)		
Fio de Base		100% poliéster			30		
Pêlo		100% poliéster			1,5		
Costurabilidade	normas utilizadas NBR13174/94 NBR9397/86 NBR13483/95	Tipo de máquina	Tipo de ponto	Ponto/cm	Tipo de agulha	Linha nº composição	Composição do fio
		reta ponto fixo	301	3,5 a 4,5 fechado 3,5 a 4,5 pesp.	ponta bola fina nº 75/11	Nº120 100% PES	----
		overloque	504	3,5 a 4,5	ponta bola fina nº 75/11 e 80/12	Nº120 100% PES	----
		interloque	516	3,5 a 4,5	ponta bola fina nº 75/11 e 80/12	Nº120 100% PES	----
Lavagem e Passadoria NBR 3758/2013							
      Lavagem a mão Temperatura máxima 40°C Não alvejar Não secar em tambor Secagem na horizontal a sombra Não passar Limpeza a seco profissional c/ tetracloroetileno e todos os solventes listados p/ símbolo F Processo suave							
A Pelican garante a qualidade do produto por 90 dias a partir da data de faturamento, desde que se observem as definições de uso acima.							
						 SCAN ME	